

ALURAPID PROFIL PILLANATRAGASZTÓ

INSTANT 1500E

LEÍRÁS

Cianoakrilát alapú magas viszkozitású pillanatragsztó.
Egyenetlen felületű műanyag vagy gumi alapanyagú részek összeragasztására.
A viszonylag hosszú kötési idő lehetővé teszi a részek pontos illesztését.

VEGYI ÉS FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

• Összetétel:	ethyl cyanoacrylate
• Szín:	víziszta/átlátszó
• Viskozitás (20 ⁰ C – mPs.3):	1200 – 1800
• Jellemző tömeg (20 ⁰ C – gr/ml):	1,08
• Rés tömítés (mikron):	10 – 150
• Lobbanási pont (ISO 2592):	87 ⁰ C
• Tárolási idő (20 ⁰ C/50% RH):	12 hónap
• Jobb tároláshoz tartsa a terméket hűtőszekrényben.	

KÖTÉSI TULAJDONSÁGOK

• Nyújtási ellenállás DIN 53288 (N/mm ²):	18 – 25
• Ollózási ellenállás DIN 53283 (N/mm ²):	13 – 18
• Becsapódási ellenállás ASTM D 950 (N.mm/mm ²):	13 – 08
• Hőmérsékleti tartomány:	-50 ⁰ C és + 80 ⁰ C
• Meglágulási hőmérséklet:	+160 ⁰ C és +170 ⁰ C között
• Visszaverési index n ²⁰ _p :	az üvegével megegyező
• Elektromos vezetés DIN 53482 (ohm.mm):	> 10 ¹³
• Dielektrikus ellenállás DIN 53481 (kv.mm):	12 – 13
• Dielektrikus konstans DIN 534823 (1 MHz):	5,2

HORDOZÓ RÉTEG

Műanyagok

• PVC	20 – 25
• Fenolos gyanta	10 – 40
• ABS	15 - 40

Fémek

• Acél	20 – 50
• Alumínium	10 – 30
• Cink	40 – 100
• Neoprén/Gumi	< 5

KÖTÉSI IDŐ (MÁSODPERC)

KEZELÉS ÉS BIZTONSÁGI ELJÁRÁSOK

Címkézés az EU előírások szerint: Xi = irritatív. Tájékozódjon a Termék Biztonsági Adatlapjából.

KISZERELÉS

20, 25 és 500 gr.-os flakonokban.

MEGJEGYZÉS: Fenti információk és adatok az EUROPAN jelenlegi műszaki ismeretein és gyakorlati tapasztalatain alapulnak, nincsenek visszatartott dokumentációk, de az értékek nem lehetnek véglegesek. A felhasználó kizárólag felelős a termék használatából származó következményekért.